


当等等物

Synthetic Silica Glass

[NIFS Series]









半導体露光装置の超高精度を支える。


さまざまな特性や機能を持つ光学素材のなかでも、とくに高純度で 屈折率均質性やレーザ耐久性に優れた、石英ガラス。


ニコンの合成石英ガラス(NIFSシリーズ)は卓越した屈折率均質性、 高透過率を実現し、エキシマレーザへの耐久性を追及して生まれて

最新の分析・計測技術による物性評価を通じて、お客様のニーズに 応じた仕様特性、グレード、量産品質を保証しています。











Calcium

Fluoride

[NICF Series]

超高品質を保証する単結晶光学素材。

ニコンのフッ化カルシウム(NICFシリーズ)は卓越した屈折率均質性、 高透過率を実現し、エキシマレーザから真空紫外レーザまでの高い 耐久性が要求される用途に適した、単結晶の光学素材です。

ニコンのフッ化カルシウムは、限界的な精度と耐久性が要求される 半導体露光装置に搭載される照明系、投影レンズに対応するため 研究開発されてきました。最新の分析・計測技術による物性評価を 通じて、お客様のニーズに応じた仕様特性、グレード、量産品質を 保証しています。


i-line Glass

社会の基板づくりの一翼を担うニコンの技術。

ニコン製品の光学設計技術との高度な連携を取りながら行われて いる素材や部品の研究開発。先端技術分野に欠かせない高精度 の光学素材や部品を、幅広く提供しています。

半導体露光装置に使用するために開発された光学ガラスは、大口径 であっても高い透過率、均質性が保証されています。







Applications

紫外線、高出力レーザ用光学部品 露光装置用レンズ・光学部品 産業機器用レンズ・光学部品 石英ガラスウェハ TFT、CCDなど、各種デバイス用基板 天文用途の光学部品 医療用途の光学部品 半導体製造用部材 半導体/FPDフォトマスク用合成石英ガラス基板

Lineup

グレード	内部透過率 [%] 試料厚さ: 10 mm	歪	脈理	推奨波長域	
NIFS-V	99.9 (at 193 nm)		3D	ArF (193 nm)	
NIFS-A	99.9 (at 193 nm)		3D 1D	ArF (193 nm)	
NIFS-U	99.9 (at 248 nm)	1~10 nm/cm ご要望に応じます	3D 1D	KrF (248 nm)	
NIFS-S	99.9 (at 365 nm)		3D 1D	紫外領域、可視領域	
NIFS-I	-		-	-	

[·]脈理:3D(全方向脈理フリー)、1D(一方向脈理フリー)、等級の指定も可能です。



Applications

紫外線、高出力レーザ用の光学部品露光装置用レンズ・光学部品産業機器用レンズ・光学部品カメラレンズ 天体望遠鏡レンズ

Lineup

グレード	内部透過率 [%] 試料厚さ: 10 mm	歪	推奨波長域
NICF-V	≧99.5 (at 157 nm)		真空紫外領域、ArF (193 nm)
NICF-A	≥99.8 (at 193 nm)	2~20 nm/cm ご要望に応じます	ArF (193 nm)
NICF-U	≥99.8 (at 248 nm)		KrF (248 nm)
NICF-S	-		紫外領域、可視領域、赤外領域

[・]面方位や各種特性の指定が可能です。

i-line Glass





Applications

露光装置用レンズ·光学部品 産業機器用レンズ·光学部品 各種観測機器用レンズ·光学部品

Lineup

· 硝種名	屈折率 n _d	分散 Va	10 mm 内部透過率 [%] (365 nm)τ _i	屈折率 n _i	n _i ロット内バラツキ (×10⁻⁵)	ソラリゼーション
4786	1.47410	86.8	99.8	1.48726	2	良好
5165	1.51183	65.0	99.8	1.53073	10	良好
5742	1.57653	42.1	99.6	1.61265	2	良好
5859	1.59042	59.5	99.7	1.61450	2	良好
7054	1.70623	54.7	99.4	1.73811	10	良好

^{·10} mm内部透過率(代表值)

同一ポットかつ同一アニールにおける部品のniのバラツキを示します。









2. 光学材料



3.加工
研測、研磨、成膜



厚さ10 mmのガラス中をi線(365 nm)が何%透過するかを示します。(反射損失は含みません)

[·]屈折率(n_i)(代表值)

i線(365 nm)における屈折率を示します。要求品質によっては長いアニールが必要となるため、屈折率の値が変化します。当社規定のアニールをした場合の値です。

[·]niロット内バラツキ(保証値)

本カタログに掲載した製品及び製品の技術(ソフトウェアを含む)は、「外国為替及び外国貿易法」等に定める規制貨物等(技術を含む)に該当します。 輸出する場合には政府許可取得等適正な手続きをお取り下さい。 株式会社 ニコン

インダストリアルソリューションズ事業部 140-8601 東京都品川区西大井 1-5-20

Tel: 03-6743-5632 Fax: 03-6410-7252 https://digital-sol.nikon.com/

